

Réimprègne  
et retouche  
les coupes et éclats  
sur bois autoclavés

## Protection hydrofuge



Utilisable  
en badigeonnage,  
au trempé  
et en pulvérisation



Recouvrable par  
toutes finitions



Séchage rapide



Intérieur  
Extérieur



Sans odeur



# Trait Découp



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- TRAIT DÉCOUP BLANCHON est idéal pour préserver les bois traités en autoclave contre toutes agressions climatiques.
- Il réimprègne et restaure l'aspect des bois autoclavés présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés ou tranchés.
- TRAIT DÉCOUP est destiné aux menuiseries autoclavées intérieures et extérieures : portes, fenêtres, terrasses, palissades et clôtures, decks, claustras, portails et autres huisseries.
- Sans odeur, TRAIT DÉCOUP assure à l'utilisateur confort et sûreté lors de l'application.
- Ce produit n'a pas de fonction fongicide-insecticide et existe en 2 versions : vert, brun autoclave et gris autoclave.

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Application sur les parties mises à nu des bois autoclavés (coupes, assemblages, éclats, impacts, éraflures, etc.).
- Sur bois nus, propres, secs et dépoussiérés, sans traces d'anciennes finitions, imprégner préventivement avec le TRAIT'PLUS MU BLANCHON si besoin.
- Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques ou résineux au DILUANT SYNTILAC® BLANCHON. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Les bois infestés ou qui ne paraissent pas sains : frotter, éliminer et remplacer les parties vermoulues ou fragilisées et traiter l'ensemble de la surface avec un produit de traitement curatif efficace et autorisé.
- Les bois attaqués par les termites doivent être remplacés et traités par une entreprise spécialisée dans le traitement des termites.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- TRAIT DÉCOUP est prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Application à la brosse en 1 couche sur toutes les parties concernées des boiseries pour apporter la couleur souhaitée. Utiliser un pistolet ou un pulvérisateur horticole pour traiter les endroits difficiles d'accès.
- Les pièces de petite section peuvent être trempées directement, quelques minutes, dans l'emballage.
- Essuyer les coulures éventuelles.
- Non gras et non filmogène, TRAIT DÉCOUP doit être recouvert, après séchage complet, par tous saturateurs, lasures, peintures ou vernis BLANCHON.

## Nettoyage des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## RENDEMENT

- 12 m<sup>2</sup> au litre, par couche.

**Blanchon**

# Trait Découp

## SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

- Séchage entre couches : 15 minutes.
- Séchage hors poussières : 1 à 2 heures environ, à 20°C.
- Séchage complet (recouvrabilité par un saturateur, une lasure, une peinture ou un vernis) : 48 heures, dans des conditions normales et selon la quantité de produit appliquée.
- Ne pas laisser d'objets métalliques (outils), lors du séchage, au contact du bois.

## CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

### DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PROTECTION HYDROFUGE DES BOIS AUTOCLAVÉS EXTERIEURS ET INTERIEURS
TYPE DE RÉSINE FIXATRICE	Résine hydrodiluable
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,02 (à 20°C, selon NFT 30020)
FLUIDITÉ	35 secondes (CA 2,5 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.  
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.  
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)