

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
ADHÉRENCE TOUS BOIS

Accroche parfaite sur
tous les bois extérieurs
verticaux : pin, mélèze,
douglas, red cedar...

Haute résistance
aux UV et intempéries



Ne coule pas

Extérieur

DURABILITÉ

8
/10



ADHÉRENCE
TOUS BOIS
10
/10

CONFORT
D'APPLICATION
10
/10

Lasure TECH-WOOD®



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La formulation unique de la LASURE TECH-WOOD® garantit une accroche parfaite sur tous les bois extérieurs verticaux : bois exotiques, résineux ou tendres, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne... ainsi que thermotraités et autoclavés.
- Adhérence renforcée grâce à une meilleure imprégnation du bois et une grande souplesse du film protecteur.
- Forte concentration en pigments et agents Anti-UV pour assurer une protection longue durée.
- Excellente applicabilité grâce à sa consistance crémeuse, et à son rendu parfait. La LASURE TECH-WOOD® protège, embellit et uniformise le bois : volets, portails, palissades, bardages...
- Disponible en 9 teintes naturelles et tendances avec un bel aspect satiné : incolore, chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, chêne rustique, brun acajou, blanc, bois grisé.

CERTIFICATION CTB FINITION BOIS

La certification CTB FINITION BOIS* atteste :

- De la performance du produit/système de finition appliqué en fonction de son usage
- De la qualité de service de l'entreprise sur les aspects formation, accompagnement client, service technique dédié.

*Certificat disponible sur www.blanchon.com

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras (poncer ou décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ) ou de résine (dégraisser les bois exotiques ou résineux avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou de l'acétone). Les bois seront poncés avec un abrasif (grain 80), pour optimiser l'adhérence.
- Si besoin, dégriser à l'aide du DÉGREISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON puis égréner avec un papier abrasif.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
- **Bois neufs** : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- Arrondir légèrement les angles vifs des menuiseries, pour obtenir un enrobage parfait du bois par la lasure. L'application d'une sous-couche (autre que XYLOPRIM® BLANCHON) est déconseillée.
- L'application sur des bois déjà lasurés est possible, sous réserve d'un support sain et homogène. Égréner sans polir (abrasif grain 80 - 100) soigneusement toute la surface. Si la lasure à rénover est dégradée, poncer pour revenir au bois brut.
- Dans tous les cas, dépeussier soigneusement les surfaces avant l'application.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- La LASURE TECH-WOOD® ne se dilue pas, et doit être bien agitée avant utilisation ; laisser ensuite reposer quelques minutes pour qu'elle reprenne sa consistance crémeuse. Ne pas appliquer par une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85%.
- Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%, ni en extérieur lorsque les conditions atmosphériques risquent de se dégrader dans les 12 heures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Application à la brosse, au pinceau ou au pistolet en 3 couches "bien garnies" dans le sens des fibres du bois : la lasure se tend rapidement (en cas d'application au rouleau, lisser immédiatement la couche, dans le sens des fibres du bois, avec un spalter sec). Poncer légèrement entre les couches (abrasif grain 100 - 120), puis dépeussier, pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir le plus bel aspect. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- **Rénovation usuelle** : 1 couche rénove les anciennes lasures (égréner et dépeussierage préalables).
- **Rénovation tardive** : poncer les surfaces abimées, dépeussier puis appliquer 2 couches.

IMPORTANT : conformément à la Norme NF T34-202, en extérieur, la nuance "incolore" ne peut être employée seule, mais nécessairement en combinaison avec 2 couches de LASURE TECH-WOOD® teintée.

Lasure TECH-WOOD®

■ **BLANCHON** a défini **3 indices de performance** sur une échelle de 1 à 10 d'après de nombreux tests réalisés en extérieur et en laboratoire :

Durabilité : résistance aux intempéries et aux UV

Adhérence : sur un panel de différentes essences de bois

Confort d'application : viscosité, applicabilité, temps de reprise.

- **SUPPORT** : *BOIS NEUFS, application en 3 couches, selon mode d'emploi ci-dessus.

*BOIS ANCIENS OU À RÉNOVER : sains, propres, secs et non gras. Application selon mode d'emploi ci-dessus.

- **EXPOSITION** : sur boiseries verticales uniquement. En cas d'exposition Sud ou Ouest, 3 couches sont impératives.

Nettoyage des ustensiles

■ Immédiatement après usage, avec de l'eau.

■ Protégeons l'environnement :

- Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE

■ Séchage "hors poussières" : 1 heure environ.

■ Séchage "égrenable/recouvrable" (entre couches) : 3 heures dans des conditions normales.

■ Séchage "à cœur" : 24 heures dans des conditions normales.

RENDEMENT

■ 10 à 14 m² au litre par couche, selon les essences de bois.

■ Entretien : 14 m² au litre par couche.

CONSERVATION

■ Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).

■ Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	LASURE ADHÉRENCE TOUS BOIS, TRÈS HAUTES PERFORMANCES, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes-acryliques en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,01
VISCOSITÉ	800 centipoises
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Le port d'un masque antipoussière est recommandé lors des opérations de découpe et de ponçage. Pour toutes précisions complémentaires, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en mai 2024.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com